

FICHE TECHNIQUE

SOLO

Les lames individuelles SOLO de WoodzCo sont fabriquées en bois massif de première qualité et sont utilisées comme composantes architecturales. Laissez libre cours à votre créativité et créez un effet unique dans vos aménagements intérieurs. Idéal pour les ébénistes et les cuisinistes afin de réaliser des créations uniques et du mobilier sur mesure.

SPÉCIFICATION

TYPE	Collection SOLO de WoodzCo (lames individuelles en bois massif)
ESSENCES DE BOIS STANDARDS	Bois massif; tremble - merisier - frêne blanc - chêne blanc - noyer Placage de bois sur panneau de type MDF avec bande de chant assortie
TAILLE NOMINALE DES LAMES	Plusieurs options disponibles en longueur standard de 96"; consulter le tableau - autres longueurs disponibles : 108" et 120"
FINITION	Fini mat à l'huile de première qualité (naturel et six couleurs) - Fini satiné au vernis UV - Possibilité de personnaliser la couleur
RÉSISTANCE AU FEU	Disponible; Classe A selon les normes CAN/ULC S102 (Canada) et ASTME-84
ENVIRONNEMENT	Options certifiées FSC et sans formaldéhyde ajouté (SFA) disponibles
UTILISATIONS	Utilisation intérieure uniquement. Projets résidentiels, commerciaux, institutionnels et éducationnels

CARACTÉRISTIQUES

Pour murs, plafonds et mobilier sur mesure

Plusieurs options de tailles de lames disponibles, qui peuvent être agencées et assorties pour créer une surface de bois texturé

Disponible en cinq (5) essences de bois massif standards - options personnalisées disponibles

Possibilité de personnaliser la couleur pour l'assortir à toute autre composante de bois

TAILLE DES LAMES

(po)	(mm)
3/4 x 1-1/2	19 x 38
3/4 x 2	19 x 51
3/4 x 2-1/2	19 x 64
3/4 x 3	19 x 76
1 x 1-1/2	25 x 38
1 x 2	25 x 51
1 x 2-1/2	25 x 64
1 x 3	25 x 76

Tableau des tailles - Collection SOLO

MÉTHODE D'INSTALLATION

Veillez consulter le guide d'installation de la collection SOLO de WoodzCo pour les détails.

FINITION

COULEURS DES HUILES

Blanc (01)



Gris (02)



Brun moyen (03)



Brun foncé (04)



Ébène (05)



Noir (06)



ESSENCES DE BOIS

Tremble



Merisier



Frêne blanc



Chêne blanc



Noyer



Avis de non-responsabilité :

Un seul échantillon peut ne pas représenter avec précision toute la gamme des variations naturelles auxquelles on peut s'attendre. En raison des propriétés et caractéristiques inhérentes au bois, ces échantillons doivent être considérés comme une approximation de l'effet qui peut être obtenu. Certaines essences de bois présentent des variations naturelles d'apparence plus importantes que d'autres. Nous nous sommes efforcés de rendre les couleurs aussi précises que possible. Pour tout complément d'information à ce sujet, veuillez communiquer avec WoodzCo.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

SÉLECTION DE BOIS MASSIF	Les lames de bois individuelles SOLO de WoodzCo sont offertes en cinq (5) essences de bois massif standards. Autres essences de bois disponibles sur demande, certaines conditions s'appliquent.
Finition	Les lames de bois individuelles SOLO de WoodzCo sont offertes avec une finition en usine avec un fini mat à l'huile de qualité supérieure ou un fini satiné au vernis UV (naturel et six couleurs standards). Possibilité de personnaliser la couleur.
Dimension	Les lames de bois individuelles SOLO de WoodzCo sont fabriquées et vendues séparément dans différentes tailles (consulter le tableau). Options personnalisées également disponibles, certaines conditions s'appliquent.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Résistance au feu	Option disponible sur demande. Pour tout complément d'information à ce sujet, veuillez communiquer avec votre représentant WoodzCo.
Garantie	Garantie de trois (3) sur tous les produits de WoodzCo. Consulter la garantie limitée de WoodzCo sur notre site web pour plus de détails.
CONDITIONS D'EXPÉDITION ET SUR LE SITE	
Expédition	Les produits WoodzCo sont soigneusement emballés à l'usine de production et expédiés dans des boîtes de carton et/ou sur des palettes de bois.
Conditions sur le site	Les produits en bois sont hygroscopiques par nature et doivent être entreposés à plat, installés et entretenus dans un bâtiment à environnement contrôlé. La température doit être maintenue entre 60° et 90°F (entre 15° et 32°C). L'humidité relative doit être maintenue entre un minimum de 25 % et un maximum de 55 % (sans dépasser 20 % d'humidité relative entre la valeur maximale et la valeur minimale). Le non-respect d'une ou de plusieurs conditions sur le site provoquera l'annulation de la garantie limitée de WoodzCo.

*La description des produits peut faire l'objet de toute modification sans préavis. Veuillez adresser toute question à votre représentant WoodzCo.